

## Adhesivo sellador multiuso impermeable FIXXTEC

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



FIXXTEC es un adhesivo adecuado para sellar e impermeabilizar un gran número de materiales.

Este producto innovador permite sellar los puntos de fijación críticos de las membranas FOILTEC, las placas de construcción impermeabilizantes STBO y sus juntas.

Se puede utilizar para asegurar el sistema de impermeabilización de membrana FOILTEC sellándolo a otros elementos como umbrales, puertas de balcones y terrazas, marcos de ventanas, láminas de protección o perfiles de sellado Profilitec borderetec, sistemas de drenaje para exteriores e interiores (baño, cocina).

### MATERIAL

FIXXTEC es un sellador adhesivo impermeable elástico monocomponente a base de polímeros MS que se suministra en envases de 12 unidades en cartuchos de 290 ml.

Es un producto polivalente que también se puede utilizar para pegar productos PROFILITEC como rodapiés, juntas, perfiles de transición, etc.

Dispone de marcado CE.

Cumple las normas:

EN15651-1 - "Selladores para elementos de fachada" con prestaciones F EXT-INT CC;

EN15651-3 - "Selladores para entornos sanitarios" con prestaciones XS3 CC;

EN15651-4 - "Selladores para pasos de peatones" con prestaciones PW EXT-INT CC).

### CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y CAMPOS DE APLICACIÓN

FIXXTEC es resistente a los rayos UV y a la intemperie, por lo que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Este adhesivo es inodoro, elástico, no contiene disolventes y tiene una excelente adherencia a la mayoría de materiales como aluminio, acero, madera, piedra, fibrocemento, hormigón, vidrio y muchos plásticos.

Profilitec FIXXTEC puede aplicarse tanto en húmedo como en inmersión y, en general, puede utilizarse como adhesivo y como sellador-impermeabilizante. También es adecuado para juntas de dilatación y conexión.

Profilitec FIXXTEC puede pintarse con la mayoría de pinturas al agua y al disolvente.

Si se prevén tensiones especiales de tipo químico, mecánico o de otro tipo, deberá verificarse la idoneidad del material.

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY

Tel: +39 0444 268311

e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com) (ITA)

Profilitec Corp.

e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

## MODOS DE APLICACIÓN

- El soporte debe estar suficientemente limpio, ser sólido, resistente y estar libre de elementos o sustancias que dificulten su agarre.
- Aplicar Profilitec FIXXTEC sobre el soporte.
- Extienda el adhesivo por toda la superficie presionando con una espátula.
- Coloque el material a pegar lo más rápidamente posible sobre toda la superficie y sin dejar huecos.
- Si se utiliza FIXXTEC como sellador de juntas, deberá alisarse inmediatamente después de su aplicación y eliminar inmediatamente cualquier exceso de material.

Rendimiento medio del cartucho 290 g = 10 metros.

## LIMPIEZA

Puede retirar el adhesivo con un disolvente cuando aún está fresco o mecánicamente cuando ya se ha endurecido.

## ADVERTENCIAS

- Caducidad: 12 meses.
- Almacene los envases del sellador Profilitec FIXXTEC en lugares frescos y no sometidos a heladas, lejos de fuentes de calor y de la exposición directa a la radiación UV. Los envases abiertos tienen una vida útil limitada.
- La temperatura óptima de funcionamiento para el sustrato y el sellador oscila entre 15°C y 25°C.
- Tenga cuidado con el uso de alcohol o resina alquídica, ya que pueden interferir en el proceso de curado del sellador y reducir el tiempo de secado de la pintura.
- La dureza y el grosor de la película de pintura pueden afectar a la elasticidad del sellador y provocar la rotura de la película de pintura.

DATOS IDENTIFICATIVOS	
Polimerización	Endurecimiento
Consistencia de la masa	Pasta tixotrópica
Peso específico	1,65 kg/l
Tiempo de apertura	Unos 20 minutos
Temperaturas de aplicación permitidas	+5°C a +35°C
Temperaturas de aplicación recomendadas	+15°C a +25°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C a +90°C
Caminabilidad	24 horas a T = +23°C
Tiempo de puesta en servicio	5 días a T = +23°C

RENDIMIENTO	
Espesor de curado	3 mm (24 horas)
Dureza Shore A	50 (DIN 53505)
Módulo elástico al 100 %	≥ 1,8 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37 DIN 53504)
Resistencia a la tracción	≥ 2,6 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37 DIN 53504)
Alargamiento a la rotura	2.7 (ISO 37 DIN 53504)
Resistencia a la humedad	Excelente
Resistencia a los álcalis	Excelente
Resistencia a los disolventes	Buena
Resistencia a los ácidos	Baja

Artículo	Descripción	pz/bl
FIXXTEC	ADHESIVO SELLADOR MULTIUSO IMPERMEABLE 290ML	12

Profilitec S.p.A.  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com) (ITA)

Profilitec Corp.  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

Profilitec Ibérica, S.L.U.  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

 **profilitec**  
positive profile