

Adesivo sigillante multiuso impermeabile FIXXTEC

DESCRIZIONE PRODOTTO



FIXXTEC è un collante adatto per sigillare ed impermeabilizzare una grande quantità di materiali.

Questo innovativo prodotto consente di sigillare i punti critici di fissaggio di membrane FOILTEC, di pannelli da costruzione impermeabilizzanti STBO e le loro giunzioni.

Si può utilizzare per garantire il sistema di impermeabilizzazione della membrana FOILTEC sigillandola ad altri elementi come per esempio soglie, porte di balconi e terrazzi, infissi, lamiere di protezione o profili di chiusura Profilitec borderetec, sistemi di scarico per esterno e per interno (bagno, cucina).

MATERIALE

FIXXTEC è un adesivo sigillante elastico impermeabile monocomponente a base di polimeri MS fornito in confezioni da 12pz in cartucce da 290ml.

È un prodotto multiuso utilizzabile anche per incollare i prodotti PROFILITEC come per esempio battiscopa, giunti, sguscie, profili di transizione, etc.

Dispone di marcatura CE.

Risponde alle norme:

EN15651-1 - "Sigillanti per elementi di facciate" con prestazioni F EXT-INT CC;

EN15651-3 - "Sigillanti per ambienti sanitari" con prestazioni XS3 CC;

EN15651-4 - "Sigillanti per camminamenti pedonali" con prestazioni PW EXT-INT CC).

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E CAMPI DI APPLICAZIONE

FIXXTEC è resistente ai raggi UV, alle intemperie e può quindi essere usato oltre che all'interno anche all'esterno. Questo adesivo è inodore, elastico, privo di solventi e di ottima tenuta sulla maggior parte dei materiali come per esempio alluminio, acciaio, legno, pietra, fibrocemento, calcestruzzo, vetro e molte materie plastiche.

Profilitec FIXXTEC è applicabile sia su bagnato che in immersione e in genere può essere usato sia come collante che come sigillante-impermeabilizzante. Inoltre è adatto per i giunti di dilatazione e di raccordo.

Profilitec FIXXTEC è verniciabile con la maggior parte di vernici a base acqua e solvente.

Qualora siano previste particolari sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura, è necessario verificare l'idoneità del materiale.

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Il supporto deve essere sufficientemente pulito, solido, portante e privo di elementi o sostanze che ne compromettano la presa.
- Applicare Profilitec FIXXTEC sul sottofondo.
- Distribuire il collante su tutta la superficie premendo con una spatola.
- Posare il materiale da incollare il più rapidamente possibile sull'intera superficie e senza lasciare spazi vuoti.
- Nel caso in cui FIXXTEC venga utilizzato come sigillante per fughe, deve essere liscio subito dopo l'applicazione e l'eventuale materiale in eccesso immediatamente asportato.

Resa media cartuccia 290g = 10metri.

PULIZIA

È possibile eliminare il collante con un solvente quando è ancora fresco o meccanicamente quando è già indurito.

AVVERTENZE

- Durata di conservazione in magazzino: 12 mesi.
- Conservare le confezioni di Profilitec FIXXTEC sigillante in luoghi freschi non soggetti a gelo, lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi UV. Le confezioni aperte hanno una durata limitata.
- La temperatura operativa ottimale per substrato e sigillante è compresa tra 15°C e 25°C.
- Prestare attenzione con l'uso di alcool o resina alchidiche poiché possono interferire con il processo di indurimento del sigillante e ridurre il tempo di asciugatura della vernice stessa.
- La durezza e lo spessore del film della vernice possono compromettere l'elasticità del sigillante e portare alla rottura della pellicola di vernice.

DATI IDENTIFICATIVI

Polimerizzazione	Igroindurente
Consistenza dell'impasto	Pastoso tissotropico
Peso specifico	1,65 kg/l
Tempo aperto	Circa 20 minuti
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Temperature di applicazione consigliate	Da +15°C a +25°C
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +90°C
Pedonabilità	24 ore a T = +23°C
Tempo di messa in esercizio	5 giorni a T = +23°C

PRESTAZIONI

Indurimento a spessore	3 mm (24 ore)
Durezza Shore A	50 (DIN 53505)
Modulo elastico al 100%	≥ 1,8 N/mm ² (ISO 37 DIN 53504)
Resistenza a trazione	≥ 2,6 N/mm ² (ISO 37 DIN 53504)
Allungamento a rottura	2.7 (ISO 37 DIN 53504)
Resistenza all'umidità	Ottima
Resistenza agli alcali	Ottima
Resistenza ai solventi	Buona
Resistenza agli acidi	Bassa

Articolo	Descrizione	pz/cf
FIXXTEC	ADESIVO SIGILLANTE MULTIUSO IMPERMEABILIZZANTE 290ML	12

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

 **profilitec**
positive profile